

DURACRYL ANTI-SALISSURE

Revêtement acrylique pur à base d'eau, hydrophobe et auto-réticulant

Classification NFT 36.005 : Famille I, classe 1a

Une peinture semi-brillante de haute qualité pour l'intérieur et l'extérieur.

Utilisations prévues :

Parfait pour une utilisation dans les secteurs agroalimentaires , santé , industriel.

- Facile à appliquer
- Durabilité exceptionnelle
- Anti-Salissure.
- Séchage très rapide.
- Résistance du film sec au moisissure, aux champignons et aux algues.

Données techniques :

Couleur	Blanc, gris ou beige standard. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.
Résine	Acrylique Pure
Densité	1.2 kg/litre
Extrait Sec	57% +/-3%
C.O.V	<50g/L
Brillance	Semi-brillant
Épaisseur typique du film	35µm DFT (90 µm WFT)
Couverture théorique	6 m²/ KG@ 35 µm DFT, tenir compte des facteurs de perte
Méthode d'application	Rouleau , Pinceau , Pistolet
Storage	Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil dans des conditions sèches entre 15°C et 25°C
Nettoyage	Avec de l'eau
Temps de séchage	Sec au toucher 30 minutes @ 25°C
Temps de recouvrement	1 heure @ 25°C (Temps de séchage prolongé dans des conditions froides, humides ou humides)
Environnement d'application	Surface - Minimum 10°C - Maximum 50°C Ambiant – Minimum 10°C – Maximum 35°C Point de rosée >3°C Humidité relative Minimum 10 % - Maximum 85 %

Architectural et décoratif

Bien que nous nous efforcions de veiller à ce que tous les conseils que nous donnons sur le produit soient corrects, les informations fournies dans cette fiche technique ne sont pas exhaustives et toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles spécifiquement recommandées dans cette fiche sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part quant à l'adéquation du produit à l'usage prévu le fait entièrement à ses risques et périls. Les conditions d'utilisation, la méthode d'application et l'adéquation du support avant la mise en peinture échappant à notre contrôle, les recommandations contenues dans le présent document n'impliquent aucune garantie. Nous n'acceptons donc aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, découlant de la performance de ce produit ou de toute perte ou dommage résultant de l'utilisation de ce produit. Les informations contenues dans cette fiche sont susceptibles d'être modifiées de temps à autre à la lumière de l'expérience acquise et des programmes de développement de produits en cours. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que cette fiche est à jour avant d'utiliser le produit.

Préparation de la surface :

En général, les directives suivantes pour la préparation doivent être respectées. Consultez toujours pour une spécification détaillée.

- Les zones à revêtir doivent être sèches, fermes, solides et exemptes de poussière, d'huile, de graisses et d'autres contaminants.
- La surface doit être exempte de toute croissance fongique ou d'algues, nettoyer avec un nettoyant fongicide
- La laitance et les particules libres doivent être éliminées en profondeur, c'est-à-dire broyage / nettoyage à haute pression

Mélange:

Mélangez soigneusement avec une palette plate.

Application :

Appliquer au pinceau, au rouleau ou au spray airless.

Conditionnement :

5KG , 20KG

Architectural et décoratif

Bien que nous nous efforcions de veiller à ce que tous les conseils que nous donnons sur le produit soient corrects, les informations fournies dans cette fiche technique ne sont pas exhaustives et toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles spécifiquement recommandées dans cette fiche sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part quant à l'adéquation du produit à l'usage prévu le fait entièrement à ses risques et périls. Les conditions d'utilisation, la méthode d'application et l'adéquation du support avant la mise en peinture échappant à notre contrôle, les recommandations contenues dans le présent document n'impliquent aucune garantie. Nous n'acceptons donc aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, découlant de la performance de ce produit ou de toute perte ou dommage résultant de l'utilisation de ce produit. Les informations contenues dans cette fiche sont susceptibles d'être modifiées de temps à autre à la lumière de l'expérience acquise et des programmes de développement de produits en cours. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que cette fiche est à jour avant d'utiliser le produit.