

DURASEAL FLEX

EXTERIEUR

BASE D'EAU

1C

Description:

Un composant, à base d'eau, acrylique, à haute teneur en solides, résistant aux intempéries et aux UV, résistant aux fissures, hautement élastique revêtement d'étanchéité.

Utilisations prévues:

DURASEAL FLEX est un revêtement d'étanchéité haute performance, appliqué en liquide, formulé pour les systèmes de toiture inclinée et plate. Il offre une finition durable et résistante aux UV qui résiste aux intempéries. Une fois durci, il offre une rétention de couleur durable et d'excellentes propriétés d'imperméabilisation.

Caractéristiques et avantages:

- Excellente résistance aux intempéries.
- Offre une finition sans couture.
- Excellente durabilité.
- Excellent UV resistance.
- Très élastique avec de bonnes propriétés de pontage contre les fissures.
- Très bonne conservation de la flexibilité après les intempéries.
- Excellentes propriétés d'étanchéité.

Certifications:

-

Données techniques:

Forme physique du produit	Liquide
Type de liant	Acrylique
Couleur	Blanc et autres couleurs
Apparence	Lisse semi mat
Extrait Sec	57 ± 2 % (selon la couleur)
Densité (kg/ Lt @ 23°C)	1.38 ± 0.05
Consommation	1 KG / m ²
Nombre de couches	2
Méthode d'application	Spray, brosse ou rouleau
Taille de l'emballage	5 & 20 KG
Stockage	Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil dans des conditions sèches entre 15°C et 25°C
Durée de vie	12 mois lorsqu'il est stocké comme recommandé dans les contenants d'origine non ouverts

ÉTANCHÉITÉ: ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

Bien que nous nous efforçons de garantir que tous les conseils que nous donnons sur le produit soient exacts, les informations fournies dans cette fiche technique ne sont pas destinées à être exhaustives et toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles spécifiquement recommandées dans cette fiche, sans avoir d'abord obtenu une confirmation écrite de notre part quant à l'adéquation du produit à l'usage visé, le fait entièrement à ses risques et périls. Comme les conditions d'utilisation, la méthode d'application et l'adéquation du support avant la peinture échappent à notre contrôle, aucune garantie n'est sous-entendue par les recommandations contenues ici. Nous n'acceptons donc aucune responsabilité ou quelle que soit la raison de la performance de ce produit ni pour toute perte ou dommage résultant de l'utilisation de ce produit. Les informations contenues dans cette fiche sont susceptibles d'être modifiées de temps à autre en fonction de l'expérience et des programmes de développement produit en cours. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que cette fiche est à jour avant d'utiliser le produit

Information important:

- Envisagez toujours un patch test pour vérifier l'adéquation et l'adhérence.
- Vérifiez toujours la météo avant de peindre. Ne peignez pas si la pluie est imminente, car cela nuirait à la capacité du produit à durcir et à se lier à la surface.
- Pendant les mois d'hiver, ne peignez pas aux premières heures du matin, quand il fait froid et que le givre ou la rosée peuvent y arriver présent. Cela affectera négativement la capacité du produit à durcir et à se lier à la surface.
- Pendant les mois d'été, ne peignez pas en milieu d'après-midi lorsque la température de surface dépasse 45°C. Cela affectera négativement la capacité du produit à durcir et à se lier à la surface.
- N'utilisez pas ce produit directement sur les systèmes d'étanchéité au bitume. (La surface doit d'abord être apprêtée avec un apprêt scellant bitumineux et poreux)
- Ce produit n'est pas recommandé pour les conditions d'immersion.

Préparation de surface:

En général, les consignes suivantes pour la préparation doivent être respectées. Consultez toujours une spécification détaillée.

- Les zones à revêtir doivent être sèches, fermes, solides et exemptes de poussière, d'huile, de graisses et autres contaminants.
- L'huile doit être éliminée à l'aide de dégraissant.
- La croissance fongique ou les algues peuvent être éliminées à l'aide de fongicide.
- La laitance et les particules lâches doivent être éliminées soigneusement, c'est-à-dire par nettoyage par broyage / haute pression.
- La teneur en humidité des surfaces en béton ne doit pas dépasser 4%.
- Après le nettoyage et avant l'application de la couche d'apprêt, il est important que les surfaces aient été laissé le temps de séchage approprié.

Application:

Mixing	Stir well with a flat-bottomed paddle until homogeneous
Application Tools	Brush, roller, or spray
Thinner	Product comes ready for use
Work Stoppage	Do not allow material to remain in spray equipment after use, thoroughly flush and clean all equipment with Water .
Clean Up	Clean all equipment immediately after use with Water . It is advisable to periodically flush out spraying equipment during the course of the working day. Frequency of cleaning is dependant of upon the amount sprayed, temperature and elapsed time. Work strictly in accordance with the specified pot life of the material.

Application Environment			
	Surface Temperature	Ambient Temperature	Relative Humidity
Minimum	10°C	10°C	10%
Maximum	35°C	35°C	85%

Drying & Overcoating Information	
Touch Dry	1 hour @ 23°C
Overcoating Time	24 hours @ 23°C
Hard Dry	24 hours @ 23°C
Full Cure	5-7 days @ 23°C
Extra Information	Drying times extended in cold, wet, or humid conditions.

ÉTANCHÉITÉ: ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

Bien que nous nous efforçons de garantir que tous les conseils que nous donnons sur le produit soient exacts, les informations fournies dans cette fiche technique ne sont pas destinées à être exhaustives et toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles spécifiquement recommandées dans cette fiche, sans avoir d'abord obtenu une confirmation écrite de notre part quant à l'adéquation du produit à l'usage visé, le fait entièrement à ses risques et périls. Comme les conditions d'utilisation, la méthode d'application et l'adéquation du support avant la peinture échappent à notre contrôle, aucune garantie n'est sous-entendue par les recommandations contenues ici. Nous n'acceptons donc aucune responsabilité ou quelle que soit la raison de la performance de ce produit ni pour toute perte ou dommage résultant de l'utilisation de ce produit. Les informations contenues dans cette fiche sont susceptibles d'être modifiées de temps à autre en fonction de l'expérience et des programmes de développement produit en cours. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que cette fiche est à jour avant d'utiliser le produit